

Description

Huile hydraulique minérale ultra pure. Conçu pour les conditions les plus difficiles. Sans matériaux dangereux pour l'environnement comme les métaux lourds et les aromates. Ainsi, non toxique et partiellement biodégradable (38 % en 28 jours). Application universelle, miscible avec toutes les huiles hydrauliques communes. Prolonge les intervalles de vidange.

Application

-

Mode d'emploi

-

Niveau de performance

Denison HF-0

Eaton Vickers M- 2950-S and I-286-S

Bosch Rexroth DIN 515244 Part 3

Analyses standards typiques

Viscosité 40 °C, mm ² /s	35
Viscosité 100 °C, mm ² /s	6,6
Indice de viscosité	179
Point d'éclair COC, °C	201
Viscosité -20 °C, mPa.s	1213
Point d'écoulement, °C	-42
Corrosion du cuivre (3 h/100 °C)	1a
Test à la rouille	Pass
l'Apparence	Bright & clear
Valeur FZG	12
TAN, mg KOH/g	1.0
Densité à 29,5 °C	0,835
Viscosité dynamique à 80 °C, cSt	10,5
Caractéristiques d'émulsion, maxi	20
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence I	Nil
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence II	Nil
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence III	Nil
Biodégradabilité OECD 301B (28 jours)	38%

Date d'impression : 23-11-2017

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.

Biodégradabilité OECD 301B (60 jours)	50%
Biodégradabilité OECD 301F (28 jours)	>70%
Test de toxicité aiguë du poisson EL 50-96 h OCDE 203	No Toxicity (>1,00/1000)
Test Daphnia de toxicité aiguë (EL 50-96 h) OCDE 202	No Toxicity (>0,1131/1000)
Caractéristique de prévention de l'usure (4 satellites)	0,39

Date d'impression : 23-11-2017

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.